

# ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO

**Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση,  
ιδανικό για επαγγελματίες**

## Ιδιότητες

Το ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO είναι ένα οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για επαγγελματίες. Είναι κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό βάψιμο, όπως δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κέντρα διασκέδασης. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία κτλ. Χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα. Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και άπλωμα, ενώ παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τον χρόνο. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. Δημιουργεί μια τελική επιφάνεια με ένα άψογο ματ αποτέλεσμα. Είναι σχεδόν άσομο.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της ΕΕ.

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 71-3:2019 + A1:2021, Κατηγορία III, για την ασφάλεια των παιχνιδιών σχετικά με τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων.

Επίσης, φέρει την πιστοποίηση Indoor Air Comfort GOLD, η οποία θέτει τα πιο αυστηρά κριτήρια για πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων και συμβάλλει στην καλή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, εξασφαλίζοντας υγίες και ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης.

Κατατάσσεται στην ανώτερη κλάση A+, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, για την αξιολόγηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων.

## Πεδία εφαρμογής

Το ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO εφαρμόζεται εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδες κλπ. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Όγκος στερεών:	41 ± 2 %
Τύπος:	100% πλαστικό χρώμα
Πάχος ξηρού φιλμ:	43 ± 3 μm (απόδοση $\geq 10 \text{ m}^2/\text{l}$ )
Πάχος υγρού φιλμ:	100 ± 5 μm (απόδοση $\geq 10 \text{ m}^2/\text{l}$ )
Ιξώδες (KU):	115 ± 5 KU (ASTM D-562)
Πυκνότητα:	1,60 ± 0,03 kg/l (EN ISO 2811- 1)
pH:	8-9,5 στους +23°C (EN ISO 4316)
Αντοχή σε πρόσφυση:	$\geq 1,50 \text{ N/mm}^2$ (EN ISO 4624)
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή (EN ISO 9117)
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 h (EN ISO 9117)
Περατότητα υδρατμών:	$S_d = 0,12 \pm 0,02 \text{ m}$ (EN ISO 7783- 2: V <sub>1</sub> High, S <sub>d</sub> < 0,14)
Υδατοαπορρόφηση	διά μέσου τριχοειδών: $w = 0,17 \pm 0,02 \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ (EN ISO 1062-3: W <sub>2</sub> medium 0,10 < w < 0,50 $\text{Kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ )
<u>Ιδιότητες κατά EN 13300:</u>	
Επίπεδο γυαλάδας:	< 10, Matt (EN ISO 2813: <10, στις 85°)
Καλυπτικότητα:	≥ 98,8% (EN ISO 6504- 3)      (απόδοση $\geq 10 \text{ m}^2/\text{l}$ )
Λευκότητα:	≥ 89% (EN ISO 6504- 3)
Αντοχή στην υγρή τριβή:	CLASS 2 (EN ISO 11998: <20 μm στις 200 πλύσεις)



# ISOMAT PROFESSIONAL

## COLOR ECO

Καθαρισμός εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.

- Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-A.
- Υπάρχουσες ατέλειες στο σκυρόδεμα επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET.
- Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται ο στόκος σπατουλαρίσματος STUCCOCRET.

Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό, μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMER-CLASSIC, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό, το οποίο ενδείκνυται και για τη σταθεροποίηση του υποστρώματος, όταν αυτό είναι σαθρό και τρίβεται. Στην περίπτωση σκούρων αποχρώσεων, συνιστάται να προηγείται η εφαρμογή μίας στρώσης ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO χρωματισμένο σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση του ίδιου τόνου σε πιο καλυπτική βάση (π.χ. Βάση P). Για την επαναβαφή επιφανειών που δεν έχουν προβλήματα δεν είναι απαραίτητο το αστάρωμα.

#### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

### Απόδοση

Το ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO καλύπτει περίπου 12 m<sup>2</sup>/l ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l, 2,5 l και 9 l.

### Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

### Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ, είναι 30 g/l για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO έχει περιεκτικότητα ≤ 10 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.gr](http://www.isomat.gr) e-mail: [info@isomat.gr](mailto:info@isomat.gr)